



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

AIMOL Greaseline Lithium Complex EP 2 S

старое название Grease Lithium Complex S HT 1/2

Комплексная литиевая смазка на основе синтетического базового масла

ОПИСАНИЕ

AIMOL Greaseline Lithium Complex EP 2 S – высокоэффективная смазка, разработанная для использования в подшипниках, эксплуатирующихся в широком диапазоне температур (от -40 до 180°C). Вырабатывается на основе синтетического базового масла (смесь полиальфаолефинов и эфиров) и комплексного литиевого загустителя. Предназначены для работы в очень тяжелых условиях при комбинированном действии температур, нагрузок и скоростей. Благодаря использованию синтетического базового масла обеспечивается высокая химическая и термическая стабильность, а также смазывающая способность.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ◆ Подшипники, подверженные действию охлаждающей воды
- ◆ Бумажная промышленность
- ◆ Металлургия
- ◆ Цементная и строительная промышленности

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ Червячные передачи в станках
- ◆ Совместимость с пластиками и эластомерами
- ◆ Высокая антиокислительная и антикоррозионная способность
- ◆ Превосходные смазывающие, противоизносные и противозадирные EP (Extreme Pressure) свойства
- ◆ Высокая стойкость к сдвиговым напряжениям и отмыву водой
- ◆ Удлиненные интервалы замены
- ◆ Удлиненный срок службы подшипников
- ◆ Превосходно подходит в качестве высоконагруженной смазки

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	Lithium Complex EP 2 S
Цвет	-	Слоновой кости
Тип загустителя	-	Комплексный литиевый
Базовое масло	-	Смесь ПАО+эфир
Вязкость базового масла, сСт	-	250
Класс консистенции по NLGI	DIN 51818	1/2
Температура каплепадения, °C	ASTM D566	>250
Маслоотделение в течение 18ч при 140°C		0.5
Пенетрация при 60 об, 0.1 мм	ASTM D217	290-320
Тест на износ на ЧШМ		
◆ Нагрузка сваривания, кг	IP 239	240
◆ Диаметр пятна износа в течение 1ч и 40 кг, мм		0.6
Тест на коррозию EMCOR	DIN 51802	1
Коррозия медной пластинки в течение 24 ч при 100°C		1b
Отмыв водой при 80°C, %	ASTM D1264	7
Окислительная стабильность при 100°C, кг/см ²	ASTM D942	0.5
Потери на испарение в течение 22 ч при 120°C, %	ASTM D972	0.3
Давление течения		
◆ при -35°C, мбар	DIN 51805	700
◆ при -30°C, мбар		750
Диапазон рабочих температур	-	От -40 до +180°C



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

AIMOL Greaseline Lithium Complex EP 2 S

Комплексная литиевая смазка на основе синтетического базового масла

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

AIMOL Greaseline Lithium Complex EP 2 S – смазка не имеет никакого отрицательного влияния на здоровье человека при правильном применении и соблюдении техники безопасности.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

Если вы хотите знать больше о маслах AIMOL, или любом другом высококачественном продукте в нашем ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. В результате постоянных улучшений указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.

ANGLO INTERNATIONAL MINING B.V.
Haringvliet 543, 3011 ZP Rotterdam
The Netherlands
T +31 (0)10 28 27 927
info@aimol.nl

www.aimol.nl

www.aimol.ru

ООО «АЙМОЛ ЛУБРИКАНТС»
127550 Россия, г. Москва
ул. Большая Академическая, д.44, к.2
Т. +7 (495) 602 01 74
info@aimol.ru